

Федеральное государственное унитарное предприятие
 «Ивановский научно-исследовательский институт пленочных
 материалов и искусственной кожи технического назначения
 Федеральной службы безопасности Российской Федерации»
 (ФГУП «ИВНИИПИКФСБ России»)
 Испытательный центр «Полматекс»
 Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21 ЛК 16 до 30.06.2015г.
 153020, г. Иваново, ул. 12-я Сосневская, 5

Протокол испытаний

№ 1778-15/К от 29 июня 2015 г.
 на 1 стр.



1. Заявитель: ООО «Лайнер»

РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д.13/5, оф.202

2. Наименование продукции, ее характеристика и обозначение

(код ОК 005-93, код ТН ВЭД и др.):

Эпоксидные композиции:

№1 – Эпофом 1С-1

№2 – эпоксидная композиция со сланцевым маслом

№3 – CR132+CH 122

№4 – EP 500

№5 – EP 1400

КОД ОКП 22 0000

3. Дата получения образцов на испытания: 23.06.2015г.

4. Дата проведения испытания: 24-26.06.2015г.

5. Акт отбора образцов: письмо – заявка № 22 от 23.06.2015г

6. Количество отобранных образцов: образцы 5x5 шт

7. Программа испытаний:

Испытание на истираемость (абразивный износ)

8. Климатические условия при проведении испытаний:

Температура воздуха + 20°С Относительная влажность воздуха 65%

9. Нормативная документация, используемая для проведения испытаний:

ГОСТ 426-77 Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении

10. Результаты испытаний:

Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единица измерения	Наименование ИО и СИ, дата поверки (аттестации)	Фактическое значение показателя	
			Убыль в весе, г	Потеря массы, %
1	2	3	4	5
№1	Истираемость	Прибор типа МИ-2	1,309/2,418	10,6/19,5
№2	Число оборотов диска 200/400		1,366/2,646	11,0/21,2
№3			0,847/1,536	6,9/12,6
№4			0,900/1,934	7,2/15,5
№5			0,920/2,016	7,2/15,8

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Протокол испытаний не может быть перепечатан частично или полностью без разрешения ИЦ.


Начальник испытательного центра:

И.В.Курьшева

Исполнитель: ст. лаборант

А.Н.Глухова





Протокол испытаний

№ 1780-15/К от 29 июня 2015 г.
на 1 стр.

1. Заявитель: ООО «Лайнер»

РФ, 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д.13/5, оф.202

2. Наименование продукции, ее характеристика и обозначение

(код ОК 005-93, код ТН ВЭД и др.):

Полимерные материалы:

№1 – полипропилен РР

№2 – ПУ Витур

№3 – полиуретан

КОД ОКП 22 0000

3. Дата получения образцов на испытания: 23.06.2015г.

4. Дата проведения испытания: 24-26.06.2015г.

5. Акт отбора образцов: письмо –заявка № 22 от 23.06.2015г

6. Количество отобранных образцов: образцы 5x5 шт

7. Программа испытаний:

Испытание на истираемость

8. Климатические условия при проведении испытаний:

Температура воздуха + 20⁰С Относительная влажность воздуха 65%

9. Нормативная документация, используемая для проведения испытаний:

ГОСТ 8975-5 Кожа искусственная. Методы определения истираемости и слипания покрытия

10. Результаты испытаний:

Условный номер образца, вид образца	Наименование показателя, единица измерения	Наименование ИО и СИ, дата поверки (аттестации)	Фактическое значение показателя
1	2	3	4
№1	Истираемость	Прибор ИКИ-М	144,4
	Число оборотов 1000		
№2	Груз 0,5 кг		42,6
№3			142,2

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Протокол испытаний не может быть перепечатан частично или полностью без разрешения ИЦ.

Начальник испытательного центра:

И.В.Курьшева

Исполнитель: ст. лаборант

А.Н.Глухова

